



Испытательная лаборатория
ООО «АЛЬФАПОЛ»



196608, Санкт-Петербург г. Пушкин ул. Автомобильная, д.9 литер А
Тел./факс 466-49-35 e-mail: alfaproiz@alfapol.ru
Аттестат ФГУ «Тест-С.-Петербург» № SP 01.01. 806. 047
действителен до 1.06.2021г,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 35/2
от 30.10.2018г.

Изделие (материал) – образцы раствора номинальным диаметром 100 мм и толщиной 1 мм, изготовленные из АЛЬФАПОЛ ПУ-3.

Цель испытаний - определения безыскровости

Количество образцов – 1 комплект по 3 шт.

Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у.

Средство измерения: Установка с абразивным диском.

Свидетельство о поверке № 0070218 действительно до 7 апреля 2019г.

Наименование	Дата изготовления образцов	Дата проведения испытания	Образование фрикционных искр	Примечание
АЛЬФАПОЛ ПУ-3	17.09.2018г.	14.10.2018г	нет	В ходе проведения испытаний образование фрикционных искр, вызванных трением, а также свечение в месте соприкосновения диска и поверхностью образца не наблюдалось.

Директор по технологиям и разработкам
ООО «АЛЬФАПОЛ»
«Монженко А.В.»
«30» октября 2018 г.



Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.
Перепечатка протокола запрещена