

196608, Санкт-Петербург г. Пушкин ул. Автомобильная, д.9 литер А  
тел.(812) 466-49-35 e-mail: [alfaproiz@alfapol.ru](mailto:alfaproiz@alfapol.ru)  
Аттестат ФБУ «Тест-С.-Петербург» № SP 01.01. 806. 074  
действителен до 1.06.2021

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 39/2**  
от 13.08.2019г.

Изделие (материал) – образцы раствора номинальным размером 40x40x160 мм, изготовленные из сухой строительной смеси.

Цель испытаний - определения предела прочности при изгибе и сжатии

Количество образцов – 1 комплект по 3 шт.

Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у.

Средство измерения: Пресс испытательный Matest E160.

Свидетельство о поверке № 0080338 действительно до 7 апреля 2020г.

Испытания по методике ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии».

Наименование	Дата изготовления образцов	Дата проведения испытания	Предел прочности при изгибе, МПа	Среднее значение предела прочности при изгибе, МПа	Предел прочности на сжатие, МПа	Среднее значение предела прочности на сжатие, МПа
АЛЬФАПОЛ ВК(м)2	16.07.2018г.	13.08.2018г	4.1	4.3	23,7	25,3
			4.5		26,2	
			4.3		26,6	
					24,6	
					24,7	
					25,8	

Директор по технологиям и разработкам  
ООО «АЛЬФАПОЛ»  
» Монженко А.В.  
«13»августа 2019 г.



Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Перепечатка протокола запрещена