

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентная водно-дисперсионная грунтовка **АЛЬФАГРУНТ®ИК** предназначена для создания адгезионного слоя на металлических и других впитывающих и невпитывающих основаниях перед нанесением покрытий на минеральной основе. Применяется в системе с продуктами АЛЬФАПОЛ® противокоррозионной серии.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- способствует увеличению растекаемости растворных смесей
- имеет нейтральный кислотный показатель (РН 7-8)
- без растворителя
- не имеет запаха
- для внутренних и наружных работ.

### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

При работе необходимо соблюдать требования СП 29.13330.2017 актуализированной редакции СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СП 71.13330.2017 актуализированной редакции СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Основание должно быть надёжно закреплено к несущим конструкциям судна или другого сооружения, не иметь деформаций и подвижек, не должно иметь следов коррозии.

Температура основания	не менее 10°C
Температура основания и воздуха	от+10°C до+30°C
Относительная влажность воздуха, не более	80%
Прочность минеральных оснований, не менее	20МПа

Понижение температуры основания или воздуха в помещении замедляет процесс полимеризации грунтовочного слоя. Не наносить **АЛЬФАГРУНТ®ИК** на постоянно увлажняемое или замороженное основание.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Минеральное основание отфрезеровать, отшлифовать или подвергнуть дробеструйной обработке для удаления слабых участков, следов загрязнения или эрозии. Металлическое основание подвергнуть абразивоструйной очистке от окалины, ржавчины и следов старой краски до степени Sa 2 ½ или Sa 2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1; при ремонтной окраске допускается механизированная и ручная очистка от ржавчины до St 2 или St 3 по ГОСТ Р ИСО 8501-1. Поверхность должна быть сухой и обеспыленной с помощью промышленного пылесоса.

Нанести антикоррозионную грунтовку **АЛЬФАПОЛ®ЭП-1ИК** (см. техническое описание АЛЬФАПОЛ® ЭП-1ИК).

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Состав перелить в отдельную чистую ёмкость, перемешать в течение 5 минут с помощью низкооборотного миксера (300-400 об/мин). По металлическим и другим невпитывающим основаниям грунтовка применяется в неразбавленном виде. Для впитывающих оснований **АЛЬФАГРУНТ®ИК** разбавляют водой в соотношении 1:3.

### НАНЕСЕНИЕ

Грунтовка распределяется по поверхности основания щёткой, валиком или кистью, исключая образование пропусков и луж. На невпитывающие основания грунтовку наносить в один слой с расходом около 0,1л/м<sup>2</sup>.

На впитывающие минеральные основания грунтовка наносится в разбавленном виде в 1-3 слоя с расходом около 0,15кг/м<sup>2</sup> на один слой. Огрунтованные поверхности должны иметь вид сплошного плёночного слоя, без пузырей и отслаивания. Время готовности грунтовочного слоя к устройству последующих покрытий 2-4 часа при нормальных условиях (температуре +20°C и относительной влажности 60%).

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Состав не содержит растворителей. При производстве работ используйте средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду. При попадании грунтовочного состава на кожу смыть его водой с мылом. При попадании в глаза рекомендуется промывание чистой водой. При необходимости следует обратиться за медицинской помощью.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Производитель гарантирует соответствие продукта заявленным ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ при соблюдении условий хранения и транспортировки. При сомнениях в правильности применения продукта необходимо обратиться за консультацией к производителю, ООО «АЛЬФАПОЛ». Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики выпускаемых материалов и не несет ответственности за неправильное использование продукта, за применение его не по назначению и за несоблюдение технологии производства работ.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водоёмы, системы дренажа и канализации. Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местными, региональными и международными требованиями.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от огня. Хранить в недоступных для детей местах. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 1 год. Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов на транспорте, в закрытой таре. Допускается пятикратное замораживание дисперсии сроком до двух недель при температуре не ниже -18°C.

### УПАКОВКА

Пластиковое ведро, объем 10литров.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки грунтовки не сливать в канализацию, водоёмы или на почву, утилизировать согласно местному законодательству.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акрил
Внешний вид	розовая непрозрачная эмульсия

Плотность, кг/дм <sup>3</sup>	1
Массовая доля нелетучих веществ, %	45
Условная вязкость по ВЗ-246, Ø 6 мм при (20±2), не более, °С сек	15
Жизнеспособность, не менее, мин	120
Температура применения, °С	10-30
Расход, кг/м <sup>2</sup>	0,1-0,45
Срок хранения, мес.	12

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** все технические характеристики, приведенные в техническом описании, основываются на результатах лабораторных испытаний. На практике данные, полученные в ходе измерений, могут отличаться от лабораторных из-за воздействия факторов, на которые производитель не имеет возможности повлиять.

Дата актуализации: сентябрь 2023

ТУ 2316-008-82166262-2005. ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ. СООТВЕТСТВУЕТ «ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»