

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 53
от 24.05.2022г.

Цель испытаний - **Маслобензостойкость АЛЬФАПОЛ ТОП 200**

Изделие (материал) – образцы раствора номинальным размером 40x40x160 мм, изготовленные из сухой строительной смеси.

Количество образцов – 1 комплект по 6 шт.

Условия хранения образцов: 28 сут в н.у. (температура 20-23°C и относительная влажность воздуха 50-60%), затем 60 сут в агрессивной среде -масло.

Средство измерения: Пресс испытательный Matest E160.

Свидетельство о поверке № 0070218 действительно до 7 апреля 2023г.

Испытания по методике ГОСТ Р 58896—2020 БЕТОНЫ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ . Методы испытаний.

Наименование	Дата изготовления образцов	Дата проведения испытания	Среднее значение предела прочности при изгибе, МПа	Среднее значение предела прочности на сжатие, МПа
АЛЬФАПОЛ ТОП 200 Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у	16.02.2022г.	24.05.2022г.	9,7	67,2
АЛЬФАПОЛ ТОП 200 Условия хранения образцов: 28 сут в н.у., затем 60 сут. в индустриальном МАСЛЕ	16.02.2022г.	24.05.2022г.	9,3	65,4



Директор по технологии и разработкам
ООО «АЛЬФАПОЛ»
» Монженко А.В.
«24» мая 2022 г.

Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.
Перепечатка протокола запрещена.