

Аттестат аккредитации ФБУ «ТЕСТ- С.-Петербург»
№ SP 01.01.106.049 действителен до 08.07.2024
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) РОСС RU.13CM43.K01088

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 22

от 15.01.2024 г.

Цель испытаний - **определение марки растворной смеси «АЛЬФАПОЛ ВК» по водонепроницаемости.**

Изделие (материал) – образцы напольного покрытия номинальным диаметром 150 мм и высотой 150 мм, изготовленные из строительной смеси «АЛЬФАПОЛ ВК».

Количество образцов – 6 шт.

Дата изготовления образцов 18.12.2023

Дата проведения испытания 15.01.2024

Условия хранения образцов: более 28 сут. в н.у.

Средство измерения: Устройство для ускоренного определения водонепроницаемости бетона ВВ-3 Зав. № 470 Аттестат № П20-2398 действительно до 7 апреля 2025г.

Испытания по методике ГОСТ 12730.5-2018 БЕТОНЫ Методы определения водонепроницаемости Приложение Д.

Наименование продукта	Дата изготовления образцов	Дата проведения испытания	Время t, сек.	Марка смеси по водонепроницаемости
АЛЬФАПОЛ ВК	18.12.23	15.01.24	943	W8
			967	W8
			998	W8
			1005	W8
			1010	W8
			1220	W10

Вывод: По результатам испытаний на 28 сутки марка растворной смеси «АЛЬФАПОЛ ВК» по водонепроницаемости «АЛЬФАПОЛ ВК» соответствует W8.



Директор по технологиям и разработкам
ООО «АЛЬФАПОЛ»
» Монженко А.В.
«15» января 2024 г.

Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.
Перепечатка протокола запрещена.