

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 24
от 02.05.2022г.

Цель испытаний - испытание образцов сухих смесей ООО «АЛЬФАПОЛ» по методу оценки безыскровости покрытий полов и материалов, при ударных воздействиях.

Изделие (материал) – образцы раствора номинальным размером 40x40x160 мм, изготовленные из сухой строительной смеси.

Количество образцов – 2 комплекта по 5 шт.

Условия хранения образцов: 28 сут в н.у. (температура 20-23°C и относительная влажность воздуха 50-60%).

Средство измерения и испытательное оборудование: Весы лабораторные ВСТ 600/10 (свидетельство о поверке № С-ДВЗ/12-05-2021/62686806 до 12.05.22); шкаф сушильный ШС -80-01 СПУ (Аттестат №206122 01.12.2021); формы для изготовления образцов призм ЗФБ-40 (Аттестат № 206124 01.12.2021); гигрометр психометрический ВИТ-2 (паспорт М.б.2.844 ООО-01.ПС апрель 2022г), установка для проведения испытаний по ГОСТ 183-74 с шлифовальным кругом по ГОСТ 2424-83.

Испытания по методике СТО-004-02495342-2010 метод оценки покрытий полов на искрообразование при ударных воздействиях

№ п/п	Наименование	Наличие/отсутствие искр при скорости абраз.материала 570 м/мин	Наличие/отсутствие искр при скорости абраз.материала 1200 м/мин	Результат испытания
1	АЛЬФАПОЛ ВБ-500(и)	отсутствие	отсутствие	безыскровый
2	АЛЬФАПОЛ МБ-500(и)	отсутствие	отсутствие	безыскровый
3	АЛЬФАПОЛ ТОП 200(и)	отсутствие	отсутствие	безыскровый



Директор по технологии и разработкам
ООО «АЛЬФАПОЛ»
«Монженко А.В.»
«02» мая 2022 г.

Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.
Перепечатка протокола запрещена.