

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 64  
 От 14.10.2022 г.

Изделие (материал) – образцы раствора номинальным размером 40x40x160 мм, изготовленные из сухой строительной смеси.

Цель испытаний - определения предела прочности при изгибе и сжатии

Количество образцов – 1 комплект по 3 шт.

Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у.

Средство измерения: Пресс испытательный Matest E160.

Свидетельство о поверке № 0071522 действительно до 7 апреля 2023 г.

Испытания по методике: ГОСТ 31356-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем.

Методы испытаний

Наименование	Дата изготовления образцов	Дата проведения испытания	Предел прочности при изгибе, МПа	Среднее значение предела прочности при изгибе, МПа	Предел прочности на сжатие, МПа	Среднее значение предела прочности на сжатие, МПа
АЛЬФАПОЛ М2-Барит	14.09.2022 г.	12.10.2022 г.	6,1	6,2	24,5	25,8
			6,3		26,7	
			6,2		25,8	
					26,2	
					26,9	
					24,8	

Директор по технологии и разработкам  
 ООО «АЛЬФАПОЛ»  
 » Монженко А.В.  
 «14» октября 2022 г.

